

DUROCURING

OCHRANNÝ NÁSTŘIK PROTI RYCHLÉMU ODPAŘOVÁNÍ VODY

POPIS

mléčně-bílá kapalina na vodní bázi

Technické parametre zložka A

Konzistence	kapalina
Objemová hmotnost	1020 kg/m ³
Viskozita (pri +25°C)	< 100 mPa.s

POUŽITÍ

Ochranný nátěr zabraňující odpařování vody z povrchu betonových průmyslových podlah v exteriéru (ale i interiéru), účinně brání po dobu 6-8 týdnů vzniku trhlin při tuhnutí a tvrdnutí, chrání také čerstvý beton před účinkem deště. Před pokládáním dalších vrstev (nátěry, stěrky...) je bezpodmínečně nutné Durocuring z povrchu mechanicky odstranit broušením nebo tryskáním!

PODKLAD

Beton, potěr nebo malta bez louží vody, s mírně uschlým povrchem.

PRACOVNÍ POSTUP

Na povrch se rovnoměrně nastříká (doporučujeme) nebo natře Durocuring, který po vyschnutí vytvoří na povrchu betonu nebo omítky tenkou nepropustnou fólii.

SPOTŘEBA

Dle použití a podkladu cca 0,10 - 0,15 l/m².

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Při náhodném požití nevyvolávat zvracení a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Zasaženou pokožku ihned omýt mýdlem a vodou.

BALENÍ

20l

SKLADOVÁNÍ

Při +5 až +30°C v neotevřeném obalu 6 měsíců

UPOZORNĚNÍ

Výrobek je určen pro technicky zdatné a zaškolené pracovníky. Před použitím konzultujte s dodavatelem. Dodavatel nepřebírá záruku za škody způsobené neodbornou aplikací.